



## FORM COAT BS

Desmoldante líquido base solvente para cimbras y moldes.

**form COAT<sup>BS</sup>**

### DESCRIPCIÓN

**FORM COAT BS** es un desmoldante líquido base solvente de baja viscosidad elaborado a base de hidrocarburos y resinas de silicón que impide que el concreto o mortero se adhiera a la cimbra o moldes de metal y plástico en su proceso de fraguado.

### USOS

**FORM COAT BS** se emplea como desmoldante en:

- Cimbras de Madera.
- Cimbras Metálicas.
- Casetones.
- Moldes de Plástico y Yeso.
- Cimbras de Fibras de Vidrio

### VENTAJAS

Por sus características **FORM COAT BS**:

- Prolonga la vida útil de moldes y cimbras.
- Mejora los acabados del concreto.
- Se aplica fácilmente.
- Facilita descimbrar sin que se deteriore el molde.
- Actúa como lubricante en las cimbras metálicas.
- Facilita la limpieza de moldes y cimbras.

### APLICACIÓN

**Form Coat BS** se encuentra listo para ser usado. La cimbra debe estar limpia, seca y sin adherencias de concreto o de cualquier material extraño. Aplique con brocha o rodillo de manera homogénea sin presentar escurrimiento sobre la superficie de concreto.

En caso de presentar escurrimiento, se recomienda colocar una segunda mano de **Form Coat BS** posterior a que la primera mano haya sido aplicada y libre de escurrimiento.

La cimbra estará lista para recibir el concreto una vez que esté formada una capa aceitosa homogénea y que cubra por completo la superficie de contacto de la cimbra con el concreto.

En caso de aplicar **Form Coat BS** con un paño o esponja, se recomienda aplicar dos capas sobre el totalidad de la superficie asegurando una capa aceitosa homogénea.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LIQUÍDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	VERDE
OLOR	-----	A SOLVENTE
DENSIDAD	D-70	0.88—0.90 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	85% MIN
VISCOSIDAD	D-2196	DE 700 - 1000 CPS
TOXICIDAD	-----	CUTANEA E INGESTIÓN

**NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.**

## RENDIMIENTO

**FORM COAT BS** tiene un rendimiento de 6m<sup>2</sup>/L según la porosidad del material y el sistema de aplicación.

## RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva aplique dos manos de **FORM COAT BS**.
- No aplique sobre superficies húmedas.
- Retire **FORM COAT BS** cuando la superficie vaya a recibir acabados.
- No aplique en cimbras contaminadas.

## PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 litros.
- Tambor 200 litros.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

12 meses en su envase original perfectamente cerrado, entarimado y bajo techo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al emplear el producto se debe utilizar equipo de seguridad, lentes, guantes de hule y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave con agua abundante.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.
- No se deje al alcance de los niños.

### NOTA:

**LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.**

**Garantía limitada: Concoisa S.A. de C.V.** garantiza que el producto se encuentra fabricado libre de defectos de acuerdo a las formulaciones estándar y contiene todos los componentes para una aplicación adecuada, tal como se establece en nuestra hoja de datos técnicos actual. Este producto debe usarse según las instrucciones y dentro de su vida útil indicada. **Concoisa S.A. de C.V.** reemplazará o, a nuestro criterio, reembolsará el precio de compra de cualquier producto, excluyendo el costo de la mano de obra, que se ha comprobado que es defectuoso. Nuestras recomendaciones de productos se basan en los estándares de la industria y los procedimientos de prueba. Es obligación del comprador probar la idoneidad del producto para un uso previsto antes de usarlo. No asumimos ninguna garantía escrita, expresa o implícita en relación con ningún método específico de aplicación o uso del producto.

**CONCOISA S.A. DE C.V.** NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, **CONCOISA S.A. DE C.V.** no será responsable de los daños de ningún tipo, incluidos los daños a distancia o consecuentes, tiempo de inactividad o retraso. Cualquier reclamo por un producto defectuoso se debe presentar dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento de un problema, y se debe presentar con un comprobante de compra por escrito.

Solo para uso profesional.

[www.dificonsa.com](http://www.dificonsa.com)